



TPE

Produktdatenblatt

Product datasheet

Typ: Type:	VibraPad 100 TPE
Ersatzteilcode Pad: Spare Part Code Pad:	ET-TPE100
Ersatzteilcode Silikon-Dichtscheibe Spare Part Code silicone sealing	ET-Seal M, 40x18x6 mm ET-Seal L, 60x20x6 mm ET-Seal XL, 72x20x6 mm
Farbe: Colour:	Weiss, RAL 9010 White, RAL 9010
Polymerbasis nach DIN ISO 1629 Polymer base:	TPE
Dichte nach DIN EN ISO 1181-1 A Density	0,92+-0,02g/cm ³
Konformitäten Pad: Conformities Pad:	EU1935/2004 ; FDA 177.2600 ; REACH; RoHS ; kein BSE/TSE ; keine Konfliktmaterialien ; Latexfrei ; abs. kein Ethanol in der Rezeptur; California Pro 65 ; Keine CMR ; Chima RoHS ; keine Phtalate /BPA ; keine PAK ; EU 10_2011 (Kunststoffe) EU1935/2004 ; FDA 177.2600 ; REACH; RoHS ; no BSE/TSE ; no conflict materials; latex-free ; Intentional no ethanol in recipe; California Pro 65 ; no CMR ; Chima RoHS ; no Phtalate /BPA ; no PAK ; EU 10_2011 (plastics)

ATEX, statische Aufladung: electrostatic charge	Gemäß TÜV Süd Testbericht in Zone 20,21,22 einsetzbar According TÜV Süd test report usable in zone 20,21,22
Temperaturbereich: Temperature range:	-40°C – 120°C
Härte: Hardness:	60 +- 3° Shore
Kombinierbare Belüftungsbolzen: Combinable bolts:	AlMgSi1 1.4305, AISI 303, V2A (Standard) 1.4301, AISI 304, V2A 1.4541, AISI 321, V2A 1.4404, AISI 316L, V4A 1.4539, AISI 904L, V5A Sonstige auf Anfrage Others supplied on request
Montage von Außen: Mounting from outside the hopper	Ja/ Yes
Anschlussgewinde: Connection thread:	Außengewinde G1/2” Innengewinde G1/4” Outer thread G1/2” Inner thread G1/4”

Es gelten unser Installations-, Bedienungs- und Wartungsanleitung bzw die Dokumentation

Our installation- operation and maintenance manual resp. documentation applies

Die Temperaturbeständigkeit ist grundsätzlich in Abhängigkeit von möglichen weiteren Umgebungsparametern zu beurteilen.

The temperature resistance must always be assessed in relation to other possible environmental parameters

Die angegebenen Kennwerte sind Mittelwerte und wurden an Normprobekörpern in Anlehnung an die entsprechende Norm bestimmt. Sie dürfen nicht als Spezifikationswerte verwendet werden. Auch sind die nicht mit am Fertigteil bestimmten Kennwerten vergleichbar. Der Abnehmer ist nicht davon befreit, selbst die Eignung der Ware für den beabsichtigten Verwendungszweck bzw dem Schüttgut zu prüfen. Das Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst. Angaben ohne Gewähr

The indicated material properties are average values determined with standard test slabs according to the corresponding specification. These values cannot be used as specification values and may be different from the material properties of final party. This is to emphasise that the end user himself is requested to test the material with regards to its suitability in the application. This data sheet is not subject to an automatic update. All data without engagement